

Mosty LANŽHOT

Lanžhot, Česká republika



Informace o projektu

Specifikovaný nátěrový systém:

International

Aplikátor:

Colorspol, s. r. o.

Trh:

Mosty

Konstrukce:

Nosná ocelová konstrukce + zábradlí

Materiál:

Ocel

Max. teplota:

-

Rozsah natřené plochy

1.400 m²

Objem použitých hmot

1.100 l

Příprava povrchu:

Abrazivní tryskání na Sa2½ dle ČSN ISO 8501-1

Rok: 2003

Systém	DFT (µm)	Typ nátěru
Interzinc 52	60	Celoplošný
Intercure 420 – tmavě šedý	90	Celoplošný
Intercure 420 – stříbrně šedý	90	Celoplošný
Interthane 990 – RAL 5002	60	Celoplošný
celkem	300	

