

Most MLČECHOVOSTY Mlčechvosty, Česká republika



Informace o projektu

Specifikovaný nátěrový systém:

International

Aplikátor:

Proficolor

Trh: Mosty

Rozsah natřené plochy

1.800 m²

Objem použitých hmot

1.000 l

Příprava povrchu:

Abrazivní tryskání na Sa2½ dle ČSN ISO 8501-1

Rok: 2003

System	DFT (µm)	Typ nátěru
Interzinc 52	60	Celoplošný
Intergard 475HS – tmavě šedý	100	Celoplošný
Intergard 475HS – stříbrně šedý	100	Celoplošný
Interthane 990 - RAL 5023	60	Celoplošný
celkem	320	

Klasická nosná konstrukce silničního mostu ze 120-160 cm vysokých nosníků je přemostěním železničního koridoru PRAHA - DĚČÍN.

