

Anorganický silikát s vysokým obsahem zinku

POPIS PRODUKTU Součást produktové řady Interzinc 22.

Dvousložkový, rychle přetíratelný, rychle vytvrzující, rozpouštědlový anorganický etylsilikátový základní nátěr s vysokým obsahem zinku. Odpovídá požadavkům SSPC Paint 20 Level 1.

Standardně dostupný se zinkovým prachem typu II, dle ASTM D520

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Základní nátěr obohacený zinkem, vhodný k použití s širokou škálou vysoce výkonných systémů a krycích nátěrů jak v údržbě, tak při výstavbě nových mostů, nádrží, potrubí, offshore a pozemních ocelových konstrukcí.

S vhodně zvoleným krycím nátěrem a na řádně předupravených podkladech poskytuje vynikající ochranu proti korozii do teplot 540°C (1004°F).

Rychle vytvrzující základní nátěr dovolující nanášení při širokém rozsahu klimatických podmínek.

PRAKTIČKÉ INFORMACE PRO: INTERZINC 22

Odstín	Zelená Šedá
Stupeň lesku	Mat
Objem sušiny	63%
Typická tloušťka nátěru	50-75 mikronů (2-3 mils) suchého filmu ekvivalentní 79-119 mikronů (3,2-4,8 mils) mokrého filmu
Teoretická vydatnost	8,40 m²/litr při 75 mikronech d.f.t a za uvedeného objemového podílu sušiny 337 sq.ft/US gallon při 3 mils d.f.t za uvedeného objemového podílu sušiny
Praktická vydatnost	Počítejte s patřičným faktorem ztrát
Aplikační metoda	Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Vzduchové stříkání
Doba schnutí	

Interval pro přetírání
doporučenými krycími nátěry

Teplota	Suchý na dotyk	Plně vyschlý	Minimum	Maximum
5°C (41°F)	30 minut(y)	3 hodin(y)	18 hodin(y)	Prodloužený ¹
15°C (59°F)	20 minut(y)	90 minut(y)	9 hodin(y)	Prodloužený ¹
25°C (77°F)	10 minut(y)	1 hodina	4.5 hodin(y)	Prodloužený ¹
40°C (104°F)	5 minut(y)	30 minut(y)	1.5 hodin(y)	Prodloužený ¹

¹ Viz. Definice a zkratky International Protective Coatings

Uvedené doby schnutí byly určeny při uvedené teplotě a relativní vlhkosti 55%. Čas při 5°C (41°F) byl stanoven při relativní vlhkosti 60%. Před přetíráním ověřte hodnotu 4 prostřednictvím zkoušky odolnosti proti oděru ASTM D4752 MEK. Více podrobností o přetírání najdete v oddíle Vlastnosti výrobku.

REGULAČNÍ ÚDAJE

Bod vzplanutí (Typicky)	Část A 19°C (66°F); Smícháno 19°C (66°F)
Hustota	2,44 kg/l (20,4 lb/gal)
Obsah těkavých organických látek (VOC)	3.92 lb/gal (470 g/l) 216 g/kg

EPA Metoda 24
Direktiva EU Emise rozpouštědel
(Council Directive 1999/13/EC)

Další detaily viz. sekce Charakteristika produktu

Anorganický silikát s vysokým obsahem zinku

PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy, které budou natírány, musí být čisté, suché a zbavené kontaminací. Před nanášením nátěru je zhodnoťte a ošetřete dle ISO 8504:2000. Olej a mastnotu odstraňte rozpouštědlovým čištěním dle s SSPC-SP1.

Abrazivní tryskání

Abrazivně otryskejte na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) nebo SSPC SP6 (nebo SSPC-SP10 pro optimální výkon). Pokud mezi tryskáním a aplikací nátěru Interzinc 22 došlo k oxidaci povrchu, doporučujeme podklad znovu otryskat na požadovaný standard.

Povrchové defekty, které se projevily během procesu otyskání, je vhodné vybroustit, vyplnit, či patřičným způsobem ošetřit.

Doporučuje se povrchový profil 40-75 mikronů (1.5-3.0 mils).

Ocel opatřená shop primerem (mezioperačním dílenským základním nátěrem)

Interzinc 22 je vhodný pro nátěr ocelových prvků čerstvě opatřených zinko-silikátovým dílenským základem.

Pokud zinkový shop primer vykazuje rozsáhlé, široce roztroušené prokorodování, či nadmerné množství zinkové koroze, bude nezbytné celou plochu ošetřit abrazivním ometením. Jiné typy dílenských základů nejsou pro překrytí vhodné a musí být zcela odstraněny abrazivním otyskáním.

Svary a poškozené plochy musí být abrazivně očištěny na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007), nebo SSPC SP6.

Poškozené/Opravené plochy

Veškeré poškozené plochy by ideálně měly být otyskány na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) nebo SSPC SP6. Nicméně, za předpokladu, že plochu nevyleštít, lze malé plochy očistit mechanickými prostředky dle SSPC SP11 nebo Pt3 (JSRA SPSS:1984). Opravy poškozených ploch mohou být poté provedeny doporučeným zink-epoxidovým základním nátěrem. Odpověď na specifické dotazy poskytne International Protective Coatings.

APLIKACE

Míchání	Interzinc 22 se dodává ve dvou částech, složka na základě tekutého pojiva QHA285 (část A) a složka ve formě prášku (část B). Prášek (část B) by měl být do tekutého pojiva (část A) přidáván pomalu za stálého míchání mechanickým míchadlem. NEPŘIDÁVEJTE TEKUTOU SLOŽKU DO PRAŠKU. Před aplikací by měl být materiál přefiltrován a během následujícího neustále v nádobě promícháván. Po promíchání by měl být nátěr použit dle instrukcí uvedených na pracovní nádobě.			
Směsný poměr	3.1 část(i) : 1 část(i) objemově Směsný poměr je doplňující informací; produkt směsujte vždy v dodaných proporcích.			
Doba zpracovatelnosti	5°C (41°F) 12 hodin(y)	15°C (59°F) 8 hodin(y)	25°C (77°F) 4 hodin(y)	40°C (104°F) 2 hodin(y)
Vysokotlaké bezvzduchové stříkání	Doporučeno	Rozsah trysk 0,38-0,53 mm (15-21 thou) Celkový výstupní tlak na trysce ne menší než 112 kg/cm² (1593 p.s.i.)		
Vzduchové stříkání (Tlaková nádoba)	Doporučeno	Typická pumpa: Graco X-Treme 40:1 nebo obdobná Pistole: DeVilbiss MBC-510 / JGA-510 (Binks 2100) Vzduchová hlavice: 704 or 765 (Binks 66SD / 68PB) Tryska: E (1,8mm) / D (2,2mm) / Binks 66.67		
Štětec	Vhodné - pouze malé plochy	Typicky je možno dosáhnout 25-50 mikronů (1,0-2,0 mils)		
Váleček	Nedoporučeno			
Ředidlo	International GTA803, International GTA415 nebo International GTA138	Dle regionální dostupnosti. Neřeďte více, než dovoluje lokální environmentální legislativa		
Čistící prostředek	International GTA803, International GTA138 nebo International GTA415	Dle regionální dostupnosti.		
Přerušení práce	Nedovolte, aby materiál zůstal v hadicích, stříkací pistoli, nebo stříkacím zařízení. Propláchněte celý aparát ředidlem International GTA803/International GTA415 /International GTA138. Natužená směs by neměla být znova uzavírána do původních nádob. Po delších přestávkách se doporučuje směs znova promíchat.			
Čištění	Ihned po použití ihned vyčistěte veškeré vybavení ředidlem International GTA803/International GTA415/International GTA138. Je vhodné celý aparát v průběhu pracovního dne pravidelně proplachovat. Frekvence čištění závisí na množství aplikované nátěrové hmoty, teplotě a době, která uplynula od započatí práce včetně prostojů.			
	Všechny přebytečný materiál a prázdné nádoby by měly být zlikvidovány v souladu s příslušnými regionálními předpisy a legislativou.			

Anorganický silikát s vysokým obsahem zinku

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Před přetíráním musí být nátěr Interzinc 22 suchý, čistý a zbavený jak rozpustných solí, tak produktů zinkové koroze.

Teplota povrchu musí být vždy minimálně 3°C (5°F) nad rosným bodem.

Pokud aplikujete Interzinc 22 v uzavřených prostorách, zajistěte dostatečnou ventilaci.

Minimální přetírací interval je závislý na relativní vlhkosti v průběhu vytvrzování.

Pokud je v teplém podnebí (obvykle >28°C) pro usnadnění nástřiku požadováno ředění hmoty, doporučuje se použít ředitlo GTA 415.

Před přetíráním se doporučuje provést test vytvrzení podle ASTM D4752. Výsledná hodnota 4 indikuje dostačující stupeň vytvrzení pro další nátěr.

Za relativní vlhkosti pod 55% se rychlosť vytvrzování zpomalí. Vlhkost můžete zvýšit parou, nebo postřikem vodou. Nicméně, vytvrzení v podmínkách pod 55% se efektivněji zajistí použitím Akcelerátoru vytvrzování pro nízké vlhkosti (Low Humidity Cure Accelerator)*; níže naleznete několik případových přetíracích časů v 15°C (59°F);

Relativní vlhkost (%)	20	30	40
Minimální interval pro přetírání	24 hodin	10 hodin	10 hodin

Další informace o předpokládaných dobách vytvrzování za nízkých relativních vlhkostí jsou obsaženy v Aplikačním manuálu Interzinc 22.

Aplikace nadměrné tloušťky Interzinc 22 může vyústit v bahenní praskání nátěru. Takto postižený nátěr bude nutné kompletně odstranit abrazivním tryskáním a opětovnou aplikací systému dle původní specifikace.

Vyhnete se aplikaci suchého filmu nad 125 mikronů (5 mils).

U systémů určených do vysokých teplot by měla být suchá tloušťka nátěru Interzinc 22 omezena na 50 mikronů. Maximální suchá kontinuální teplotní odolnost nátěru Interzinc 22 je 400°C (752°F) pokud je dále ponechán nepřetřen. Nicméně, pokud je tento produkt použit jako základní nátěr pod Intertherm 50, maximální suchá teplotní odolnost se zvýší na 540°C (1004°F).

Interzinc 22 nepřetřený krycím nátěrem není vhodný pro styk s kyselinami či zásadami, ani pro trvalý ponor ve vodě.

Tento produkt je schválen dle následujících specifikací :

- Nátěr podle specifikace AlSC 348-04, Výzkumné rady konstrukčních spojení, třídy B
- UNE 48293 (Španělsko)

Pozn: Hodnoty VOC jsou typické a jsou poskytnuty pouze jako vodítko. Mohou kolisat v závislosti na faktorech jako jsou např. barevné rozdíly, či běžné výrobní tolerance.

Hodnoty VOC ustanovené podle EPA Metody 24 budou rovněž ovlivněny nízkomolekulárními reaktivními aditivy, které vytváří součást filmu za normálních podmínek vytvrzování.

*Dostupný pouze v Evropě, Číně, Africe, Rusku a na Středním východě

KOMPATIBILITA SYSTÉMŮ

Je-li z důvodu nízké tloušťky suchého nátěrového filmu nutné Interzinc 22 přetřít totožným nátěrem, natíraný povrch musí být čerstvý a nevystavený povětrnostním vlivům. Pro zajištění vytvoření kvalitně zformovaného filmu je nutné aplikovat min. 50 mikronů d.f.t. jakékoli následné vrstvy Interzinc 22.

Před aplikací vhodným krycím nátěrem se ujistěte, že je Interzinc 22 plně vytvrzen (Viz. výše). Pokud byl nátěr vystaven povětrnostním vlivům, veškeré zinkové soli odstraňte omytím čistou vodou a pokud bude nutné, nylonovými kartáči.

Typické vrchní a mezivrstvý nátěry jsou:

Intercure 200	Intergard 475HS
Intercure 420	Intertherm 50
Intergard 251	Interseal 670HS
Intergard 269	Intertherm 715
Intergard 345	

V některých případech může být pro minimalizaci tvorby bublinek nezbytné aplikovat mlhový nástřik vhodné viskozity. Bude to záležet na stáří nátěru Interzinc 22, drsnosti povrchu a okolních podmínkách během vytvrzování a aplikace. Alternativně lze pro redukci tvorby bublinek použít epoxidový těsnici/penetrační nátěr, jako např. Intergard 269.

Pro informace o dalších vhodných vrchních a mezivrstvých nátěrech kontaktujte International Protective Coatings.

Anorganický silikát s vysokým obsahem zinku

DALŠÍ INFORMACE

Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratek uvedených v těchto technických údajových listech výrobku naleznete v následujících dokumentech dostupných na www.international-pc.com:

- Definice & Zkratky
- Příprava povrchu
- Aplikace nátěrů
- Teoretická & Praktická vydatnost
- Aplikační instrukce Interzinc 22.

Individuální kopie těchto informačních sekcí jsou dostupné na vyžádání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití v průmyslových situacích a v souladu s radami uvedeným v tomto dokumentu, bezpečnostních údajových listech produktu (MSDS) a na obalech a neměl by být použit bez předchozího řádného prostudování bezpečnostních listů, které firma International Protective Coatings svým zákazníkům poskytla.

Veškeré práce týkající se aplikace a používání tohoto produktu by měly být prováděny v souladu s národními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standarty a předpisy.

Při svařování či řezání plamenem materiálu natřeného tímto produktem dochází k vylučování exhalátů a výparů, což si vyžádá používání vhodných prostředků osobní ochrany a adekvátní ventilaci.

V případě pochybností o vhodnosti použití tohoto produktu kontaktujte International Protective Coatings.

VELIKOST BALENÍ

	Velikost balení	Část A		Část B	
		Objem	Velikost	Objem	Velikost
	13.78 litrů	10.42 litrů	15 litrů	3.36 litrů	20 litrů
	5 US gal	3.78 US gal	5 US gal	1.22 US gal	2 US gal

V případě dotazů ohledně dostupnosti jiných velikostí balení kontaktujte International Protective Coatings.

PŘEPRAVNÍ HMOTNOST

	Velikost balení	Část A		Část B	
		13.78 litrů	11.6 kg	25.8 kg	72.4 lb
	5 US gal	3.78 US gal	34.4 lb		

SKLADOVÁNÍ

Doba skladovatelnosti

Část A Minimálně 6 měsíců při 25°C (77°F).

Část B Minimálně 12 měsíců při 25°C (77°F).

Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Důležitá poznámka

Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, aniž by od nás nejprve získal písemné potvrzení o jeho vhodnosti pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (ať už v tomto údajovém listu, či jinak) jsou na základě našich nejlepších vědomostí správné, avšak nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nad mnoha dalšími faktory ovlivňujícími jeho použití a aplikaci. Proto, pokud se konkrétně písemně nezavážeme, neakceptujeme jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu, či za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z jeho použití (Podléhá maximálnímu rozsahu povolenému zákonem). Tímto odmítáme jakékoli záruky či požadavky explicitně či implicitně vyjádřené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakékoliv implicitně vyjádřené záruky prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Všechny dodané produkty a poskytnutá technická doporučení podléhají naším Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Doporučujeme, abyste si kopii tohoto dokumentu obstarali a pečlivě prostudovali. Informace obsažené v tomto údajovém listu podléhají průběžným modifikacím odrážející naše nové nabýté zkušenosti a politiku neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti konečného uživatele, aby před použitím tohoto produktu kontaktoval našeho místního zástupce a ověřil, zda jsou technické listy aktuální.

Tyto technické listy jsou dostupné na naší webové adrese www.international-marine.com nebo www.international-pc.com a měly by být s tímto dokumentem shodné. V případě, že jsou mezi tímto dokumentem a verzí technických údajových listů, která je uvedena na webových stránkách nesrovnalost, je verze na webově adrese nadefinována.

Copyright © AkzoNobel, 12. 1. 2016.

Všechny ochranné známky v této publikaci jsou majetkem skupiny společností AkzoNobel, nebo ji byly licencovány.

www.international-pc.com