

## Epoxid

**POPIS PRODUKTU** Dvoukomponentní, bezrozpuštědlový, silně zátěžový epoxidový nátěr po vnitřní plochy nádrží.

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ** Vhodný pro aplikaci na vnitřní plochy nádrží, kde poskytuje antikorozní ochranu širokému spektru produktů, včetně nafty, bezbarvých olejů a pitné vody. Vhodný jako lining pro potrubí a kování.

Vhodný pro aplikaci na beton pro účely liningu, nebo záhytných jímek

---

**PRAKTIČKÉ INFORMACE PRO: INTERLINE 925**

<b>Odstín</b>	Limitovaná škála odstínů
<b>Stupeň lesku</b>	Neaplikovatelné
<b>Objem sušiny</b>	100%
<b>Typická tloušťka nátěru</b>	300-600 mikronů (12-24 mils) suchého filmu ekvivalentní 300-600 mikronů (12-24 mils) mokrého filmu 400-1.000 mikronů (16-40 mils) jako jednovrstvý nátěr na podlahy zásobníků.
<b>Teoretická vydatnost</b>	2,50 m <sup>2</sup> /litr při 400 mikronech d.f.t a za uvedeného objemového podílu sušiny 100 sq.ft/US gallon při 16 mils d.f.t za uvedeného objemového podílu sušiny
<b>Praktická vydatnost</b>	Počítejte s patřičným faktorem ztrát
<b>Aplikační metoda</b>	Bezvzduchové stříkání, Váleček, Štětec

**Doba schnutí**

Teplota	Suchý na dotyk	Plně vyschlý	Interval pro přetírání doporučenými krycími nátěry	
			Minimum	Maximum
10°C (50°F)	15 hodin(y)	36 hodin(y)	36 hodin(y)	2 dny(ü)
15°C (59°F)	12 hodin(y)	24 hodin(y)	24 hodin(y)	2 dny(ü)
25°C (77°F)	8 hodin(y)	18 hodin(y)	18 hodin(y)	1 den
40°C (104°F)	5 hodin(y)	7 hodin(y)	7 hodin(y)	12 hodin(y)

---

**REGULAČNÍ ÚDAJE**

**Bod vzplanutí (Typicky)** Část A >101°C (214°F); Část B >101°C (214°F); Smícháno >101°C (214°F)

**Hustota** 1,52 kg/l (12,7 lb/gal)

**Obsah těkavých organických látek (VOC)** 1.04 lb/gal (125 g/l) 23 g/kg EPA Metoda 24 Direktiva EU Emise rozpouštědel (Council Directive 1999/13/EC)

Další informace viz. Charakteristika produktu.

## Protective Coatings

## Epoxid

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy, které budou natírány, musí být čisté, suché a zbavené kontaminací. Před nanášením nátěru je doporučujeme zhodnotit a ošetřit dle ISO 8504:2000.

Tam, kde je nezbytné, odstraňte kuličky po svařování a dle požadavků také hladké svarové spoje a ostré hrany.

Olej a mastnotu odstraňte rozpouštědlovým čištěním dle s SSPC-SP1.

### Abrazivní tryskání

Je nezbytné, aby tento produkt byl aplikován pouze na povrch abrazivně otryskaný na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) nebo SSPC SP10. Doporučujeme ostrohranný povrchový profil 75-100 mikronů.

Interline 925 musí být aplikován dříve než nastane oxidace oceli. Pokud se koroze objeví, celá zoxidovaná plocha musí být přetryskána na výše uvedený standard.

Povrchové defekty, které se projevily během procesu tryskání, by měly být vybroušeny, vyplněny, či patřičným způsobem ošetřeny. Dříve než dojde k oxidaci, je možno (tam, kde to umožní legislativa omezující obsah VOC) povrch opatřit základním nátěrem Interline 982 o tloušťce suchého filmu 15-25 mikronů. Alternativně lze otryskaný standart udržet pomocí dehumidifikátorů (vysušovačů).

Interline 982 je schopný udržet kvalitu otryskaného povrchu až 28 dní v částečně chráněném prostředí interiéru nádrže. Pokud je na povrchu vlhkost, objeví se oxidace a povrch bude nutno přetryskat.

### Betonové povrchy

Pro specifická doporučení kontaktujte International Protective Coatings

### APLIKACE

<b>Míchání</b>	Interline 925 musí být aplikován v souladu s dokumentem Doporučený pracovní postup aplikace nátěrů International na vnitřní plochy nádrží							
Materiál je dodáván ve 2 složkách jako jedno balení: Vždy smíchejte kompletní balení v dodaných poměrech. Jednou smíchané balení musí být využito během specifikované doby zpracovatelnosti.								
(1) Mechanicky rozmíchejte Bázi (Složka A). (2) Mechanicky rozmíchejte Tvrďidlo (Složka B). (3) Spojte kompletní obsah Tvrďidla (Složka B) s Bázi (Složka A) a důkladně mechanicky promíchejte.								
<b>Směsný poměr</b>	3 část(i) : 1 část(i) objemově							
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	10°C (50°F) 2 hodin(y)	15°C (59°F) 90 minut(y)	25°C (77°F) 60 minut(y)	40°C (104°F) 30 minut(y)				
<b>Vysokotlaké bezvzduchové stříkání</b>	Doporučeno Rozsah trysek 0,53-0,66 mm (21-26 thou) Celkový výstupní tlak na trysce ne menší než 211 kg/cm² (3000 p.s.i.)							
<b>Vzduchové stříkání (Tlaková nádoba)</b>	Nedoporučeno							
<b>Štětec</b>	Vhodné - pouze malé plochy Typicky je možno dosáhnout 150-200 mikronů (6,0-8,0 mils)							
<b>Váleček</b>	Vhodné - pouze malé plochy Typicky je možno dosáhnout 150-200 mikronů (6,0-8,0 mils)							
<b>Ředidlo</b>	Nevhodné							
<b>Čisticí prostředek</b>	International GTA853 nebo International GTA415 Výběr čisticé může podléhat místní legislativě. Konkrétní rady vám poskytne místní zástupce.							
<b>Přerušení práce</b>	Nedovolte, aby materiál zůstal v hadicích, stříkací pistoli nebo stříkacím zařízení. Propláchněte celý aparát ředidlem GTA853. Jednou rozmíchaný materiál spotřebujte a po delším přerušení práce začněte s čerstvě namíchanou nátěrovou hmotou.							
<b>Čištění</b>	Ihned po použití ihned vyčistěte celý aparát ředidlem International GTA853. Doporučujeme celý aparát v průběhu pracovního dne pravidelně proplachovat. Frekvence čištění závisí na množství aplikované nátěrové hmoty, teplotě a době, která uplynula od započatí práce včetně prostojů. Veškerý přebytečný materiál a prázdné nádoby by měly být likvidovány v souladu s příslušnými regionálními předpisy a legislativou.							
<b>NEŘEĎTE</b>								

## Epoxid

### CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Před použitím prostudujte Aplikační instrukce Interline 925.

Přesná specifikace celkové suché tloušťky filmu a počet nátěrových vrstev je závislá na požadavcích pro koncové servisní užití nátěru. Doporučený pracovní postup pro vnitřní nátěry nádrží konzultujte s International Protective Coatings.

Aplikaci provádějte pouze bezvzduchovým stříkáním. Aplikace jinými metodami, např. štětcem nebo válečkem, bude vyžadovat více než jeden nátěr. Tyto metody využívejte pouze na malé plochy a na počáteční pásové nátěry.

Povrchy po silné důlkové korozi by měly být opatřeny pásovým nátěrem štětcem, aby bylo zajištěno dobré smáčení povrchu.

Interline 925 je možno aplikovat standardním bezvzduchovým stříkacím zařízením, pokud je teplota aplikované nátěrové hmoty udržována nad 30°C. Při nižších teplotách se doporučuje používat ohřívač, který za vhodného tlaku usnadní čerpání a atomizaci nátěrové hmoty.

Teplota povrchu musí být vždy alespoň 3°C nad rosným bodem.

Neapplikujte při teplotě povrchu oceli nižší než 10°C.

Klimatické podmínky uvnitř nádrže musí být během aplikace a vytvrzování nátěru kontrolované udržovány do maximálně 50% relativní vlhkosti za teplot mezi 10-15°C (50-59°F) a maximálně 60% za teplot 16°C (61°F) a více.

Relativní vlhkos vzduchu uvnitř nádrží lze kontrolovat použitím vysoušecího zařízení. Není-li k dispozici, aplikujte v jedné vrstvě, abyste se vyhli problémům s přilnavostí mezi vrstvami.

Aplikujeme-li vícevrstvý nátěr, udržujte z důvodu zajištění optimální adheze mezi vrstvami co nejkratší přetírací interval.

Expozice příliš nízkým teplotám a/nebo vysoké vlhkosti při nebo těsně po aplikaci nátěru může způsobit jeho nedostatečné vytvrzení a kontaminaci povrchu, což může ohrozit přilnavost dalších vrstev.

Poté, co poslední nátěr zcela vytvrzne, změřte DFT pomocí nedestruktivního magnetického přístroje. Nátěrový systém nesmí vykazovat kráterky (pinholes) či jiná nezakrytá místa (holes). DFT nad 500 mikronů (20 mils) testujte vhodným vysokonapěťovým pulsním detektorem nastaveným na 100 voltů/25 mikronů DFT (100 voltů/mil). Nadměrné napětí může poškodit nátěrový film. Vytvrzený nátěr by měl být bez potečenin, závojů, kapek, inkluze a jiných defektů. Veškeré nedostatky a defekty opravte. Opravené plochy znovu otestujte a nechte vytvrznout dle specifikací před tím, než dokončený nátěr uvedete do provozu. Instrukce pro opravné nátěry naleznete v Doporučeném pracovním postupu aplikace Interline 925.

Maximální chemické odolnosti nátěru bude dosaženo až po plném vytvrzení filmu. Vytvrzování závisí na teplotě, vlhkosti, a tloušťce nátěrové vrstvy. Normálně je nátěr o suché tloušťce filmu 400 mikronů plně vytvrzen a optimálně chemicky odolný za 7-10 dní při teplotě 25°C (77°F). Doba vytvrzení se úměrně zkracuje se zvýšením teploty a prodlužuje jejím snížením.

Interline 925 není doporučen pro skladování kapalinového média v teplotách větších než 60°C (140°F).

Díky přítomnosti chemických komponent s nízkou relativní molekulovou hmotností, může být v případě testování produktu dle UK-PG6/23(92), Appendix 3 a USA-CPA Metoda 24, zaznamenáno malé množství VOC. Je to způsobeno vysokými teplotami, které se během testu používají.

Stejně jako u všech epoxidů se při exteriérové expozici u Interline 925 projeví křídovatění a diskolorace. Nicméně, tento fenomén nemá negativní vliv na chemickou odolnost nátěru.

Tento produkt je schválen dle následujících specifikací :

BS6920:1988 pro styk s pitnou vodou

Norwegian National Institute of Public Health (Norský národní institut veřejného zdraví) pro nádrže na pitnou vodu na offshore stavbách.

Splňuje přípustné úrovně extrahovatelných materiálů tak jak je stanoven v CFR21-175.300 (Micro Materials Report).

Poznámka: Uzávěry hodnoty obsahu těkavých látek VOC jsou založeny na pro produkt maximálním možném množství. Je však zároveň nutno brát v potaz odchyly způsobené různými barevnými odstíny a běžné výrobní tolerance.

Hodnoty VOC udané podle EPA Metody 24 budou rovněž ovlivněné nízkomolekulárními reaktivními aditivy, které vytváří součást filmu za normálních podmínek vytvrzování.

### KOMPATIBILITA SYSTÉMŮ

Interline 925 lze aplikovat přímo na správně připravenou ocel. Pokud koncové použití není pro pitnou vodu, jsou vhodné následující základní nátěry:

Interline 982

Ceilcote 680M (pro použití jako plnič pro aplikaci na beton)

Interline 925 je možno přetřít pouze totožným nátěrem, jako krycí nátěr nikdy nepoužívejte jiný produkt.

Konzultujte s International Protective Coatings zda-li je Interline 925 vhodný pro kontakt se skladovaným produktem.

## Epoxid

**DALŠÍ INFORMACE** Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratky uvedených v těchto technických údajových listech výrobku naleznete v následujících dokumentech dostupných na [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definice & Zkratky
- Příprava povrchu
- Aplikace nátěrů
- Teoretická & Praktická vydatnost
- Doporučený pracovní postup aplikace Interline 925

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití. Veškeré práce týkající se aplikace a používání tohoto produktu by mely být prováděny v souladu s národními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standarty a předpisy.

V průběhu aplikace a následného vytrzování nátěru musí být zajištěna dostatečná ventilace (pro příslušné doby vytrzování nátěru viz. údajové listy produktu), aby se koncentrace rozpouštědel udržela pod bezpečnostními limity a předešlo se požáru, či výbuchu. V uzavřených prostorách zajistěte nutné odsávání vzduchu. V průběhu aplikace a následného vysoušení zajistěte ventilaci a/nebo respirační osobní ochranné prostředky (masky s přívodem vzduchu, nebo masky s vhodným filtrem). Budte obezřetní a vyhněte se kontaktu s pokožkou, či očima (kombinézy, rukavice, ochranné brýle, masky, ochranné krémey apod.).

Před použitím získejte a prostudujte Bezpečnostní údajové listy výrobku (Báze a tvrdidla v případě dvo-komponentních nátěrových hmot) a sekci Pracovního postupu aplikace tohoto produktu věnované bezpečnosti a řídte se radami v nich podanými.

Při svařování, či řezání plamenem kovového materiálu natřeného tímto produktem dochází k vylučování exhalátů a výparů. Je proto nutné používat vhodné ochranné prostředky a adekvátní ventilaci.

Specifická bezpečnostní opatření jsou odvísílá od použité aplikacní metody a pracovního prostředí. Pokud těmto varováním a pokynům plně nerozumíte, nebo pokud nejste schopni se jim podřídit, tento produkt nepoužívejte a kontaktujte International Protective Coatings.

**Varování:** Tento produkt obsahuje tekuté epoxididy a modifikované polyaminy a pokud není užíván správně, může způsobit v kontaktu s pokožkou alergickou reakci.

VELIKOST BALENÍ	Velikost balení	Část A		Část B	
		Objem	Velikost	Objem	Velikost
	20 litrů	15 litrů	20 litrů	5 litrů	5 litrů
	4 US gal	3 US gal	5 US gal	1 US gal	1 US gal

PŘEPRAVNÍ HMOTNOST (TYPICKY)	Velikost balení	Část A		Část B	
		20 litrů	24.3 kg	8.7 kg	
		4 US gal	40.8 lb	14.3 lb	
U.N. Shipping No. Non-hazardous (Báze) : 1760 (Tužidlo)					

SKLADOVÁNÍ	Doba skladovatelnosti	18 měsíců při min. teplotě 25°C (77°F) Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

## Důležitá poznámka

Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, aniž by od nás nejprve získal písemné potvrzení o jeho vhodnosti pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (ať už v tomto údajovém listu, či jinak) jsou na základě našich nejlepších vědomostí správné, avšak nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nád mnoha dalšími faktory ovlivňujícími jeho použití a aplikaci. Proto, pokud se konkrétně písemně nezavážeme, neacceptujeme jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu, či za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z jeho použití. (Podléhá maximálnímu rozsahu povolenému zákonem). Tímto odmítáme jakékoli záruky či požadavky explicitně či implicitně vyjádřené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakékoli implicitně vyjádřené záruky prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Všechny dodané produkty a poskytnutá technická doporučení podléhají našim Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Doporučujeme, abyste si kopii tohoto dokumentu obstarali a pečlivě prostudovali. Informace obsažené v tomto údajovém listu podléhají průběžným modifikacím odrážející naše nové nabýté zkušenosti a politiku neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti konečného uživatele, aby před použitím tohoto produktu kontaktoval našeho místního zástupce a ověřil, zda jsou technické listy aktuální.

Tyto technické listy jsou dostupné na naší webové adrese [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) nebo [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com) a měly by být s tímto dokumentem shodné. V případě, že jsou mezi tímto dokumentem a verzí technických údajových listů, která je uvedena na webových stránkách nesrovnatelná, je verze na webové adrese nadřazená.

Datum vydání: 17. 12. 2020

Copyright © AkzoNobel, 17. 12. 2020.

Všechny ochranné známky v této publikaci jsou majetkem skupiny společnosti AkzoNobel, nebo ji byly licencovány.  
[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)