

# Interstores Alkyd Primer

Alkydový základní nátěr



## POPIS PRODUKTU

Jednosložkový, rychleschnoucí základní nátěr. Interstores Alkyd Primer je tolerantní k přípravě povrchu, vhodný pro aplikaci na různé povrchy a je přetíratelný širokou řadou vrchních nátěrů.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Je určen pro údržbu povrchů nad vodní hladinou.  
Pro použití na údržbu stávajících povrchů, tak i na nové konstrukce.

## INFORMACE O VÝROBKU

<b>Odstín</b>	ISA710-bílý, ISA720-šedý, ISA730-červený
<b>Stupeň lesku</b>	Mat
<b>Složka B (tužidlo)</b>	Neaplikovatelné
<b>Obsah sušiny</b>	48%±2% (ISO 3233:1998)
<b>Směšovací poměr</b>	Neaplikovatelné
<b>Typická tloušťka nátěru</b>	75 mikrometrů suchého filmu ekvivalentní 156 mikrometrům mokrého filmu
<b>Teoretická vydatnost</b>	6,4 m <sup>2</sup> /l při 75 mikrometrech d.f.t., počítejte s patřičným faktorem ztrát
<b>Aplikační metoda</b>	Bezvzduchové stříkání, štětec, váleček
<b>Bod vzplanutí (typický)</b>	41 °C
<b>Indukční perioda</b>	Není vyžadována

<b>Doba schnutí</b>	5 °C	15 °C	25 °C	35 °C
<b>Suchý na dotek [ISO 9117/3:2010]</b>	2,5 hod	2 hod	1,5 hod	60 min
<b>Zcela suchý [ISO 9117-1:2009]</b>	4 hod	8 hod	3,5 hod	3 hod

## Údaje o přetíratelnosti-viz omezení

Typ dalšího nátěru	Teplota podkladu							
	5 °C		15 °C		25 °C		35 °C	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
<b>Interlac 665</b>	6 hod	3 dny	6 hod	2 dny	60 min	2 dny	60 min	2 dny
<b>Interlac 645</b>	6 hod	3 dny	6 hod	2 dny	60 min	2 dny	60 min	2 dny
<b>Interstores Alkyd</b>	6 hod	3 dny	6 hod	2 dny	2 hod	2 dny	2 hod	2 dny
<b>Interstores Alkyd Primer</b>	3 hod	1 měsíc	3 hod	1 měsíc	2 hod	1 měsíc	2 hod	1 měsíc
<b>Interstores Polyurethan</b>	24 hod	7 dní	24 hod	7 dní	16 hod	7 dní	16 hod	7 dní
<b>Interthane 990</b>	24 hod	7 dní	24 hod	7 dní	16 hod	7 dní	16 hod	7 dní

## REGULAČNÍ ÚDAJE

**Obsah těkavých organických látek (VOC)** 412 g/l jak je dodáno (EPA Metoda 24)  
362 g/kg tekuté barvy, jak je dodáno. Direktiva EU Emise rozpouštědel (Council Directive 1999/13/EC)

Poznámka: Hodnoty VOC jsou typické a jsou poskytovány pouze pro informativní účely. Mohou podléhat změnám v závislosti na faktorech, jako jsou rozdíly v odstínu a normálním výrobním tolerancím.

# Interstores Alkyd Primer

Alkydový základní nátěr



## CERTIFIKACE

Je-li hmota použita jako součást schváleného systému, potom má tento materiál následující certifikaci:

- Kontakt s potravinami – Přeprava obilí (NOHH)
- Požární odolnost – Povrchové šíření plamene (Exova Warringtonfire)
- Požární odolnost – Dým & toxicita (Exova Warringtonfire)
- Požární odolnost – soulad s Marine Equipment Directive (Směrnice o námořních zařízeních)

Poradte se s vaším zástupcem International Paint ohledně podrobností.

## SYSTÉMY A KOMPATIBILITA

Poradte se s vaším zástupcem International Paint ohledně doporučení nejvhodnějšího systému, který nejlépe ochrání konkrétní povrch.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Zvolte vhodnou přípravu povrchu dle Worldwide Marine Specifications (celosvětové námořní specifikace).

Všechny povrchy určené k nátěru by měly být čisté, suché a zbavené nečistot.

Podle potřeby očistěte povrch vysokotlakým vodním paprskem (sladkou vodou) nebo opláchněte čistou vodou a odstraňte veškerý olej nebo mastnotu, rozpustné nečistoty a jiné nežádoucí látky v souladu s normou SSPC-SP1 čištěním rozpouštědly.

### Údržba a opravy

Natíraná plocha by měla být připravena minimálně na stupeň SSPC-SP2 nebo St2 (ISO 8501-1: 2007). Vyšší kvalita přípravy povrchu abrazivním otryskáním na stupeň SSPC-SP6 nebo Sa 2 (ISO 8501-1:2007) zajistí zvýšenou funkčnost nátérového systému.

Nátěr lze aplikovat také na povrchy tryskané vodním paprskem, které následně degradovaly bleskovou korozi na stupeň ne horší než HB2M (viz International Paint Hydroblasting Standard).

Uvolněné a odlupující se nátěry musí být odstraněny až do okrajů s dobrou přilnavostí.

Zajistěte, aby plocha před aplikací Interstores Alkyd Primer byla čistá a suchá.

Nově aplikovaný základní nátěr přetáhněte na stávající nátěry v pásu širokém přibližně 2-3 cm.

Poradte se s vaším zástupcem International Paint ohledně specifických doporučení

# Interstores Alkyd Primer

Alkydový základní nátěr



## APLIKACE

<b>Míchání</b>	Materiál je dodáván jako jednosložkový. Před aplikací vždy důkladně promíchejte mechanickým míchadlem.
<b>Ředidlo</b>	International GTA004. Ředění pro běžné použití není vyžadováno. Pokud bude aplikace probíhat v extrémních podmínkách, poraďte se s vaším zástupcem International Paint. Neředte více než dovoluje místní environmentální legislativa.
<b>Vysokotlaké bezvzduchové stříkání</b>	Doporučeno Rozsah trysek 0,43-0,66 mm (17-26 thou) Celkový výstupní tlak na trysce ne menší než 176 kg/cm <sup>2</sup> (2500 p.s.i.)
<b>Konvenční stříkání</b>	Konvenční stříkání není doporučeno
<b>Štětce</b>	Použití štětce je doporučeno pouze pro malé plochy. Pro dosažení požadované tloušťky vrstvy je zapotřebí aplikace několika nátěrů.
<b>Váleček</b>	Použití válečku je doporučeno pouze pro malé plochy. Pro dosažení požadované tloušťky vrstvy je zapotřebí aplikace několika nátěrů.
<b>Čistící prostředek</b>	International GTA004
<b>Přerušení práce a čištění</b>	Propláchněte celé zařízení pomocí International GTA004. Veškerý nepoužitý materiál uskladněte v pevně uzavřených kontejnerech. Částečně naplněné kontejnery mohou po nějaké době skladování vykazovat zvýšenou viskozitu materiálu. Před dalším použitím materiál přefiltrujte.

## SVAROVÁNÍ

V případě, že kov natřený tímto výrobkem bude svařován nebo řezán plamenem, dojde k tvorbě prachu a spalin, proto je nutné používat vhodné ochranné prostředky a odpovídající ventilaci (odsávání). Na území Severní Ameriky se řiďte instrukcemi ANSI/ASC Z49.1 „Bezpečnost při svařování a řezání“.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Veškeré práce týkající se aplikace a použití tohoto výrobku by měly být prováděny v souladu s národními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standardy a předpisy.

Před použitím získejte a prostudujte Bezpečnostní listy tohoto výrobku, který obsahuje informace ohledně zdraví a bezpečnosti. Přečtěte si pozorně všechna bezpečnostní opatření v Bezpečnostním listu a na obalech nádob.

Pokud těmto varováním a pokynům plně nerozumíte, nebo pokud nejste schopni se jim přizpůsobit, tento výrobek nepoužívejte.

V průběhu aplikace a následného zasychání nátěru, musí být zajištěna dostatečná ventilace (pro příslušné doby schnutí nátěru viz technický list produktu), a prováděno měření, aby se koncentrace rozpouštědel udržela pod bezpečnostními limity a nedošlo k tvorbě jedovatých látek nebo nedostatku kyslíku.

Provádějte opatření proti možnému kontaktu s pokožkou a očima (např. rukavice, ochranné brýle, obličejové masky, ochranné krémy apod.).

Aktuální bezpečnostní opatření závisí na metodě aplikace a pracovním prostředí.

Kontaktní telefonní čísla pohotovosti:

USA/Kanada – lékařská první pomoc 1-800-854-6813

Evropa – kontakt (44) 191 4696111. Lékařská první pomoc, volejte pouze (44) 207 6359191

Čína – kontakt (86) 532 83889090

R.O.W. – kontaktujte regionální zastoupení

# Interstores Alkyd Primer

Alkydový základní nátěr



## CHARAKTERISTIKY A OMEZENÍ

Doporučuje se, aby Interstores Alkyd Primer nebyl přetírán epoxidovými nátěry. V některých regionech může být základní nátěr Interstores Alkyd Primer aplikován bez vrchního nátěru, pokud to je předmětem specifických požadavků zákazníků, a také tam, kde nejsou požadavky na estetický vzhled. Dostupnost barevných odstínů konzultujte se svým regionálním technickým zástupcem International Paint.

Informace o přetírání jsou uvedeny pouze pro informaci a jsou závislé na regionálních změnách v závislosti na místních klimatických podmínkách a podmínkách životního prostředí. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního zástupce společnosti International Paint. Aplikujte za příznivého počasí. Teplota povrchu určeného k nátěru, musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem. Pro optimální aplikační vlastnosti zajistěte, aby materiál před smícháním a během aplikace byl udržován při teplotě 21-27 °C, není-li výslovně uvedeno jinak. Nesmíchaný materiál (v uzavřených nádobách) by měl být skladován v chráněném prostoru v souladu s informacemi uvedenými v části SKLADOVÁNÍ tohoto technického listu. Technické a aplikační údaje v tomto dokumentu jsou uvedeny za účelem vytvoření všeobecných pokynů při postupu aplikace nátěrů.

Předkládané výsledky testů byly získány v kontrolovaném laboratorním prostředí a společnost International Paint nedává žádné záruky, že uváděné výsledky testů (nebo jakékoli jiné testy) budou přesně dosaženy v jakýchkoliv podmínkách okolního prostředí.

Výběr a použití vhodného nátěru a také jeho očekávaná výkonnost, jsou výrazně ovlivněny proměnlivými faktory, např. způsobem aplikace, atmosférickými podmínkami a charakterem konstrukce.

## VELIKOST BALENÍ

Velikost balení

20 litrů

5 litrů

V případě dotazů ohledně dostupnosti jiných velikostí balení, kontaktujte International Protective Coatings

## PŘEPRAVNÍ HMOTNOST

Velikost balení

Váha balení

20 litrů  
5 litrů

26,7 kg  
neuveдено

## SKLADOVÁNÍ

Doba skladovatelnosti

Minimálně 12 měsíců při 25 °C (77 °F).  
Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

## CELOSVĚTOVÁ DOSTUPNOST

Informujte se u zástupců International Paint.

## UPOZORNĚNÍ

*Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu, nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, aniž by od nás nejprve získal potvrzení o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (ať už v tomto údajovém listu či jinak) jsou na základě našich nejlepších znalostí správné, ale nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nad mnoha dalšími faktory ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nezavážeme, jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu či za (podmíněno maximálním rozsahem povoleným zákonem) jakékoliv škody nebo ztráty vyvstávající z použití tohoto produktu neakceptujeme. Tímto odmítáme jakékoliv záruky či stížnosti, vyjádřené či naznačené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakýchkoliv implikovaných záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Veškeré dodané produkty a poskytnuté technické poradenství podléhají našim Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Měli byste kopii tohoto dokumentu získat a pečlivě si jej přečíst. Informace obsažené v tomto údajovém listu jsou průběžně čas od času modifikovány ve světle nově nabytých zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti konečného uživatele, aby před použitím tohoto produktu kontaktoval našeho místního zástupce a ověřil, zda jsou technické listy aktuální. Tyto technické údajové listy jsou dostupné na našich webových stránkách [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com), nebo [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com) a měly by být shodné s tímto dokumentem. V případě, že jsou mezi tímto dokumentem a verzí Technických údajových listů dostupnou na webových stránkách nějaké neshody, je verze na webových stránkách nadřazená.*

Tento dokument je vystaven pouze na omezenou dobu platnosti do doby, kdy bude k dispozici oficiální dokument International Protective Coatings. Poskytuje základní informace o produktu, požadavcích na přípravu podkladu, a aplikačních podmínkách.

Všechny ochranné známky v této publikaci jsou majetkem skupiny společností AkzoNobel, nebo jí byly licencovány.